

## Temalac AB 70

**TIP** Strat de finisaj lucios monocomponent alchidic



**APLICARE** Un strat de finisaj lucios alchidic pentru suprafețele interioare și exterioare de metal. Luciu bun și o păstrare bună a culorii și în mediul industrial. Poate fi aplicat și cu pensula. Poate fi folosit și pe lemn.

**EXEMPLE DE UTILIZARE** Recomandat în special pentru vopsirea podurilor, depozitarea exteriorelor recipientelor, oțelului structural și a altor suprafețe de oțel.

### DATE TEHNICE

Culori Culori RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA și SYMPHONY. Nuanțare TEMASPEED.

Luciu Lucios

Acoperire	Grosimea recomandată a stratului		Acoperire teoretică
	uscat	ud	
	40 μm	80 μm	13.0 m <sup>2</sup> /l
	60 μm	115 μm	8.7 m <sup>2</sup> /l

Acoperirea practică depinde de metoda de aplicare, condițiile de vopsire și dimensiunea și duritatea suprafeței de acoperit.

Diluant 1054 și 1006

Metoda de aplicare Spray fără aer sau normal sau cu pensula.

Timp de uscare	DFT 50 μm	+ 10 °C	+ 23 °C	+ 35 °C
		Uscare la praf, după	6 h	3 h
Uscare la atingere, după		10 h	6 h	4 h
Revopsire, după		48 h	24 h	16 h

Timpul de uscare și de revopsire este stabilit în funcție de grosimea stratului aplicat, temperatura, umiditatea relativă a aerului și de ventilare.

Volum solide 52 ± 2 volum % (ISO 3233)  
67 ± 2 greutate %

Densitate 1.1 - 1.2 kg / l în funcție de culoare.

Cod produs Seria 610

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

**Condiții de aplicare** Toate suprafețele trebuie să fie uscate. Temperatura aerului, suprafeței și vopselei nu trebuie să fie sub + 5 °C în timpul aplicării și uscării. Umiditatea relativă nu trebuie să depășească 80%. Temperatura suprafeței de oțel trebuie să fie menținută cu cel puțin 3 °C peste punctul de rouă.

**Preparare** Suprafețe grunduite: Uleiurile, grăsimea, sărurile și murdăria trebuie eliminate cu mijloace corespunzătoare. Remediați orice deteriorare în stratul de grund. Respectați timpul de acoperire al grundului. (ISO 12944-4)

**Grunduire** TEMAPRIME AB, TEMAPRIME EE, TEMAPRIME EUR, TEMAPRIME GF, TEMAPRIME ML și FONTECRYL 10.  
**Finisare** TEMALAC AB 70.

Atenție: Este recomandată folosirea diluantului 1006 pentru acoperirea cu TEMAPRIME EE, EUR, GF și ML.

---

Vopsire cu spray fără aer sau normal sau cu pensula. Amestecați bine vopseaua înainte de utilizare. În cazul aplicării cu spray fără aer aceasta trebuie diluată în proporție de 0 - 15 %. Duza sprayului tip 0.011" - 0.015" și presiunea de pulverizare 120 - 160 bar. Unghiul de pulverizare va fi stabilit în funcție de forma obiectului. În cazul aplicării cu spray normal vopseaua trebuie diluată 20 - 25 %.

Curățarea uneltelor Diluant 1054 sau Diluant 1006.

EU VOC 2004/42/ Valoarea limită EC Volumul compușilor Organici Volatili este de 400 g/litru din amestecul de vopsea. Conținutul VOC din amestecul de vopsea (diluat 25 % din volum) este de 496 g/l.

---

### **CLASIFICARE DE SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE**

Recipientele sunt prevăzute cu etichete de siguranță, care trebuie respectate. Fișele de securitate și sănătate individuale conțin informații suplimentare cu privire la pericolele și protecția împotriva acestora. O fișă de date de siguranță este disponibilă prin trimiterea unei cereri către Tikkurila Oy.

Informațiile de mai sus, conform testelor de laborator și experiențe practice, au fost declarate a fi valabile la data marcată pe fișa de date a produsului. Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de operare, în baza cerințelor ISO 9001 și ISO 14001. În calitate de producători noi nu suntem responsabili pentru daune care apar în urma folosirii produsului fără respectarea instrucțiunilor noastre sau în urma unor folosiri necorespunzătoare.

Tikkurila Oy • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax. +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • e-mail: info@tikkurila.com • www.tikkurila.com